



GLOBAPRIM FIX

Fixeerlaag voor buitenmuren

GLOBAPRIM FIX is een kleurloze drenklaag op basis van acrylaatcopolymeren in oplossing voor het fixeren van poederende ondergronden en krijtende verven voor buiten.

EIGENSCHAPPEN - GEBRUIK

- is bestemd voor het fixeren van baksteen, hydraulische mortels, beton, vezelcement en poederende verven waardoor toepassing van dispersieverven mogelijk is.
- vermindert gevoelig de porositeit van nieuwe, zuigende ondergronden. Hierdoor wordt een gezonde basis verkregen voor een afwerking met latex, acrylaat of sierpleisters.
- is microporeus en ondersteunt de ademende eigenschappen van de eindlagen.
- Is een fysische droger (droogt door verdamping van het solvent) en kan daardoor ook bij kritischere atmosferische condities toegepast worden.
- Optimaal indringend vermogen.
- Onverzeepbaar.

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

GLOBAPRIM FIX steeds toepassen op stofvrije, droge, coherente ondergrond, zonder vetten of oliën. Slikhuid, vuil en salpeter verwijderen met een harde borstel.

De voorbehandeling aanpassen aan de natuur van de ondergrond om een goede hechting te bekomen.

Voorbehandeling van de ondergrond

Slikhuid en salpeter/zoutuitslag

- Slikhuid en salpeter/zoutuitslag droog wegborstelen met een harde borstel.

Ondergronden met mos-, algen-, of schimmelaangroei

- Indien aanwezig: algen en mossen zoveel als mogelijk verwijderen en behandelen met **POLYFILLA PRO S705**; 24 uur laten inwerken, (desnoods de behandeling herhalen). Droog afborstelen zodat eventuele restanten van groene aanslag, schimmels en algen verwijderd worden.
- Naspoelen is niet vereist, wat voor een verlengde werking zorgt.
- Op blote delen en/of poreuze en/of verpoederende (te controleren na reiniging) ondergrond: aanbrengen van een laag **GLOBAPRIM FIX**.

Nieuwe, zuigende of niet coherente ondergronden

- Stofvrij maken en 1 laag **GLOBAPRIM FIX** aanbrengen.

Oude poederende ondergronden

- Borstelen en fixeren met 1 laag **GLOBAPRIM FIX**

Met kalkwater bewerkte muren

- Borstelen, daarna stabiliseren met 1-2 lagen **GLOBAPRIM FIX** volgens de dikte.

Afbladderende verven

- Afkrabben en borstelen vooraleer **GLOBAPRIM FIX** toe te passen.

Afwerking

- De eindlagen mogen aangebracht worden na volledige verdamping van de oplosmiddelen en zodra het oppervlak kleefvrij is.
- Op zeer poreuze materialen of muur met kalklaag: twee lagen **GLOBAPRIM FIX** aanbrengen.

Opmerking

- Het oppervlak mag in **GEEN** geval glanzend worden na het aanbrengen van **GLOBAPRIM FIX**.

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 20 min.
- Overschilderbaar Na verdamping van het oplosmiddel of de dag nadien.

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 3°C boven dauwpunt
- Omgevingstemperatuur Min. 5°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

Verwerking en verdunning

- Borstel en rol Gebruiksklaar
- Spuit Afgeraden, een diepe indringing kan enkel verkregen worden door verwerking met borstel

Reiniging materiaal

Synthetische verdunner

SAMENSTELLING

- Bindmiddel(en) Acrylaat copolymeren in oplossing.
- Pigment(en) Zonder
- Oplosmiddel Alifatische koolwaterstoffen en esters
- Droge stofgehalte In gewicht: 12 ± 2% In volume: 8,5 ± 2%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h): 750 g/L VOS. Dit product bevat max. 745 g/L VOS.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect Transparant
- Kleur Kleurloos
- Bijkleuren Af te raden
- Verpakkingen 1 L - 5 L – 20 L
- Densiteit bij 20°C 0,80 ± 0,05
- Theoretisch rendement 5 à 10 m²/l afhankelijk van de ruwheid en porositeit van de ondergrond.
- Bouwfysische waarden volgens DIN EN 1062 G3E1S1V1A0C0
 - Glans(spiegelende reflectie) G₃ onzichtbaar
 - Laagdikte E₁ niet filmvormend
 - Korrelgrootte S₁ fijn < 100 µm
 - Waterdampdoorlatendheid V₁ hoog
 - Waterdoorlatendheid n/a
 - Diffusieweerstand tegen CO₂ n/a-

STOCKAGE - HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. in onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van recente datum.

Akzo Nobel Paints Belgium

Trimetal

PB 80

1800 Vilvoorde

<http://www.trimetal.be/nl>