



## PERMACRYL FX SATIN

Zijdeglanzende watergedragen lakverf op basis van acrylaat bindmiddeltechnologie voor binnen

**PERMACRYL FX SATIN is een waterverdunbare, eenvoudig te verwerken, zijdeglanzende lakverf met een bindmiddel op basis van acrylaat-technologie. Het product heeft een voldoende hoog laagdiktebereik, uitstekende kantendekking en goede vloeï. Kan zowel als primer, tussenlaag en als eindlaag in een éénpotsysteem worden toegepast**

### EIGENSCHAPPEN – GEBRUIK

- Zeer geschikt voor toepassing in nieuwbouwsituaties door de goede open tijd, voldoende hoog laagdiktebereik en goede kantendekking. Ook oude alkydhars lagen kunnen na grondig reinigen en schuren hiermee overschilderd worden.
- Efficiënte en eenvoudige aangename verwerking
- Beschikt over een verhoogde dekkraft.
- Tevens geschikt voor het afwerken van metalen en kunststof onderdelen waarop eerst een geschikte primer is aangebracht.
- Beschikt over een uniek bindmiddel op basis van acrylaat-technologie met snelle droging(minder plakkerig | minder tacky).
- Kan zowel als primer, tussenlaag en als eindlaag in een éénpotsysteem worden toegepast.
- Niet onderhevig aan donkervergeling.

### ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

**PERMACRYL FX SATIN** mits aangepaste voorbereidingen, is een polyvalente afwerking op de meeste gangbare bouwmaterialen.

#### Voorbehandeling van de ondergrond

##### Ongeschilderde ondergrond

- Indien nodig schuren, ontvetten, afwassen en laten drogen.
- Hout en derivaten binnen : aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL FX SATIN**  
: Alternatief: aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL PU PRIMER** of **PERMACRYL MULTIPRIMER** of **PERMACRYL XR PRIMER** of **MULTIPRIMER AQUA PROTECT** (zie technische fiche)
- Pleisterwerk binnen : aanbrengen van 1 laag **MAGNAPRIM FIX** (zie technische fiche), 10 % verdund met water of 1 laag **DIALPRIM** 5 tot 10 % verdund met water.
- Ferrometalen : aanbrengen van 1 laag **STELOXINE DECOR ACRYL SATIN** (zie technische fiche).
- Non-ferrometalen : aanbrengen van 1 laag **STELOXINE DECOR ACRYL SATIN** (zie technische fiche).

##### Oude geschilderde ondergronden in goede staat

- Ontglanzen en reinigen met ammoniakhoudend water of **Polyfilla Pro S600**.

##### Oude geschilderde ondergronden in slechte staat

- Niet hechtende verflagen verwijderen, waar nodig uitplamuren, bijwerken zoals hoger vernoemd en aanbrengen van een laag zie ongeschilderde ondergrond.

#### Afwerking

- Aanbrengen van 1 of 2 lagen **PERMACRYL FX SATIN** tot perfecte dekking.

#### Opmerking

- Bij het aanbrengen van twee lagen dient de eerste laag altijd gematteerd te worden.

## VERWERKING VAN HET PRODUCT

### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 2 uur
- Overschilderbaar 6 uur

### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

### Verwerking en verdunning

- Borstel en rol voor watergedragen lakken Gebruiksklaar. Gebruik specifieke rollen en borstels voor watergedragen lakken.

### Reiniging materiaal

Direct na gebruik met handwarm water.

## SAMENSTELLING

- Bindmiddel(en) Op basis van acrylaat-technologie
- Pigment(en) Titaandioxyde en kleurvaste pigmenten
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 48 ± 2% In volume: 35 ± 2%
- VOS-EU grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 80 g/l VOS.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect Zijdeglans
- Glans ± 30 GU bij 60° volgens ISO 2813
- Kleur Wit en 2 Basissen (AW=001 en AC).
- Aanbevolen droge laagdikte ± 35 µm
- Bijkleuren Via de Trimetal kleurenmengsysteem
- Verpakkingen 1L – 2,5L
- Densiteit bij 20°C 1,29 ± 0,05
- Theoretisch rendement Circa 10 m<sup>2</sup>/l, naargelang de absorptie van de ondergrond

## STOCKAGE - HOUDBAARHEID

Vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

## HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van recente datum.