

Fiche technique

Impression opacifiante acrylique pour ravalement

DESCRIPTION DU PRODUIT

Impression pigmentée pour ravalement, à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.
Extérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- Convient pour tous les travaux de rénovation de façades et sur tous les supports minéraux usuels.
- Bloque les fonds et favorise l'adhérence des revêtements de façades avec les systèmes ROLLFACADE D2 ACRYL & D3 ACRYL SILOXANE.
- Idéale pour une application mécanisée.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux extérieurs, la température devra être comprise entre +5 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION
Béton, ciment, mortier hydraulique brut.	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné.	1 couche de ROLLFACADE PRIMER ACRYL
Briques.	Brossage, dépoussiérage soigné. Prévoir la révision des joints.	
Béton, ciment, enduit hydraulique peints en bon état, non farinant.	Brossage, dépoussiérage soigné ou lavage HP.	
Béton, ciment, enduit hydraulique peints en mauvais état.	Grattage des parties non adhérentes. Brossage, dépoussiérage soigné ou lavage HP ou décapage complet des anciennes peintures.	

Ne pas appliquer sur support humide ou susceptible de condenser.

Ne convient sur anciens fonds très farinant, utiliser le GLOBAPRIM CLASSIC.

Ne convient pas comme impression sur pâte de verre, grès cérame et mortier de plâtre.

Ne doit pas être recouvert d'une peinture solvantée (pilotite).

APPLICATION PRODUIT

MATERIEL D'APPLICATION	: Brosse synthétique phase aqueuse ou rouleau polyamide texturé 12-18 mm ou rouleau polyamide méché 18 mm ou pistolet Airless (pression : 120-150 bars, buse : diamètre: 0,017 à 0,019 pouces, angle : 40° à 60°).
DILUTION	: Prêt à l'emploi. Diluer avec 5 à 10% d'eau selon la porosité du support.
TEINTE	: Blanc.
NETTOYAGE DU MATERIEL	: Eau aussitôt après usage.
RENDEMENT (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 6-9 m ² /l/couche. 200 g/m ² /couche.
TEMPS DE SECHAGE A :	: Sec : 3 à 4 heures.
23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE	: Recouvrable : 8 heures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	: Famille I - Classe 7b2
Aspect du feuil sec	: Mat.
Extrait sec en poids	: 60 % ± 2
Extrait sec en volume	: 42 % ± 3
Densité du blanc à 20°C	: 1,42 ± 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	:	Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
Pigment (s)	:	Dioxyde de titane.
Solvant (s)	:	Eau.
COV valeur limite UE	:	Pour ce produit (Cat. A/c) /40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 21 g/l.

CONSERVATION

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL COATINGS.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



AKZO NOBEL DECORATIVE Paints France S.A. - Département TRIMETAL
Z.I. Les Bas Prés - CS. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex
Tél. 03 44 64 92 61 - Fax 03 44 64 92 70
Internet : www.trimetal-peintures.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.