

Fiche technique

Enduit décoratif d'aspect lisse nuancé

DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit décoratif d'aspect nuancé, à base de résine copolymère en phase aqueuse, idéal pour les travaux de décoration de qualité. Intérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- Enduit décoratif répondant aux tendances actuelles des produits de décoration intérieure.
- Offre des variations de nuances : patinée ou mate/satinée selon la finition utilisée, doux au toucher.
- Enduit prêt à l'emploi, s'applique en 2 couches

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (DTU 59.1).

En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné	1 couche de MAGNAPRIM	2 couches de DIALAKT
Plâtre, dérivés, et boiseries	Brossage dépoussiérage soigné.	1 couche MAGNAKYD PRIMER	
Plaques de plâtre cartonnées	Brossage dépoussiérage soigné	1 couche MAGNAPRIM ou MAGNAKYD PRIMER	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, ponçage si nécessaire	1 couche MAGNAKYD PRIMER ou MAGNAPRIM	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage ou décapage si nécessaire		

Précaution et recommandation :

Il faut éliminer la cause du salpêtre si on veut éviter leur réapparition.

Sur support peint : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).

Pour le rebouchage et l'enduisage, appliquer des produits de la gamme POLYFILLA PRO ou des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.

Ne convient pas dans les pièces humides.

1^{ère} COUCHE : appliquer le DIALAKT dans la teinte souhaitée à l'aide d'une taloché en inox sur le support préalablement préparé. Appliquer de manière uniforme pour éviter les surépaisseurs et les traces de côte.

2^{ème} COUCHE : appliquer le DIALAKT dans la même teinte à l'aide d'une taloché en inox à bords biseautés et recouvrir la 1^{ère} couche par touches espacées de 5 à 10 cm. Ensuite, ferrer l'ensemble à la taloché inox afin de faire ressortir les nuances et d'éliminer les crêtes.

MATERIEL D'APPLICATION	:	Enduit : taloche inox, taloche inox à bords biseautés		
		Cire : spatule à maroufler, gant à peindre		
DILUTION	:	Prêt à l'emploi.		
MISE A LA TEINTE	:	Système à teinter TRIMETAL. Nuancier DIALAKT		
BASES	:	AW-blanc.		
NETTOYAGE DU MATERIEL	:	Eau.		
RENDEMENT (variable suivant la rugosité, la porosité dusupport et le mode d'application).	:	Enduit	1 ^{ère} couche	3-5 m ² /l
			2 ^{ème} couche	10 m ² /l
TEMPS DE SECHAGE :	:	Sec : 4-5 heures.		
A 23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE	:	Recouvrable : 16 heures.		

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	:	Famille I - Classe 7b2
Aspect du feuil sec	:	Brillance variable
Extrait sec en poids du blanc	:	67 % ± 2%
Extrait sec en volume du blanc	:	47 % ± 3%
Densité du blanc à 20°C	:	1.60 ± 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	:	Résine copolymère en dispersion
Pigment (s)	:	Pigments minéraux et/ou organiques
Solvant	:	Eau
COV Valeur limite en UE	:	Pour ce produit (Cat. A/l) 200g/l (2010) Ce produit contient au maximum 20 g/l
Emission dans l'air intérieur *:	:	A+

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

CONSERVATION

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL COATINGS. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage, etc. de film de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humides devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.