

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Peinture pistolable en phase aqueuse, composée de différentes phases colorées finement mélangées.  
Intérieur.

**USAGES ET PROPRIETES**

- Permet de réaliser en une seule projection la teinte de fond et l'effet décoratif multicolore.
- Très durable et lessivable. Lavabilité ASTM après 8 jours de séchage, 8000 cycles, sans aucune dégradation visible du film de peinture.
- Idéal pour les espaces à forte fréquentations : hôpitaux, écoles, hôtels, grandes surfaces, HLM, etc., ...
- Sans odeur, permet une réoccupation rapide des locaux.
- Classé au feu M1 sur M0 et classé au feu M1 sur plaque de plâtre cartonnée M1.

**SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT**

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).  
En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques	Égrenage, brossage, dépoussiérage soigné	1 couche de STELPRIM	1 couche de <b>DIALCOLOR</b>
Plâtre, dérivés, et boiseries	Brossage dépoussiérage soigné	1 couche MAGNAKYD EMULPRIM	
Plaques de plâtre cartonnées	Brossage dépoussiérage soigné	1 couche STELPRIM ou MAGNAKYD EMULPRIM	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, ponçage si nécessaire	1 couche MAGNAKYD EMULPRIM ou STELPRIM	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage si nécessaire.		

**Précaution et recommandation**

Il faut éliminer la cause du salpêtre si on veut éviter leur réapparition.

Sur support peint : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).

Pour le rebouchage et l'enduisage, appliquer le STEREO UNIFIX (voir fiche technique de ce produit) ou des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.

Eventuellement mélanger manuellement avec une spatule. N'utiliser en aucun cas un agitateur qui risquerait de modifier l'aspect du motif.

*La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*

<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	:	Pistolet pneumatique basse pression.
<b>RENDEMENT</b> (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	:	3-5 m <sup>2</sup> /l/couche
<b>TEMPS DE SECHAGE A 23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE :</b>		
Sec	:	6 heures
Recouvrable	:	24 heures

## CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	:	Famille I - Classe 7b2
Aspect du feuil sec	:	mat velouté.
Densité du blanc à 20°C	:	1,18 ± 0,05

## COMPOSITION

Liant (s)	:	copolymères acryliques en émulsion aqueuse.
Pigment (s)	:	dioxyde de titane et charges.
Solvant (s)	:	eau.

## CONSERVATION

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com), fournisseur AKZO NOBEL COATINGS.



### AKZO NOBEL COATINGS - Département TRIMETAL

Z.I. Les Bas Prés - B.P. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex

Tél. 03 44 64 92 56 - Fax 03 44 64 92 70

Internet : [www.trimetal-peintures.com](http://www.trimetal-peintures.com)

*La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*