

Fiche Technique

Revêtement décoratif structuré

DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement mural satiné, d'aspect structuré sans grains, en phase aqueuse. Intérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- Particulièrement adapté aux supports très exposés (locaux collectifs, pièces d'eau, murs exposés aux chocs, griffes, souillures et frottements).
- Très garnissant et opaque, masque les irrégularités et les imperfections des fonds. Selon les rouleaux employés (laine, caoutchouc, nid d'abeille, etc.), l'aspect obtenu sera très différent.
- Excellente lavabilité, sans altération de structure.
- Sèche rapidement. Sans odeur de solvant
- Peut être appliqué sur toile de verre.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).

En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques.	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné.	1 couche de MAGNAPRIM	1 couche de DIALPLAST
Plâtre, dérivés, et boiseries.	Brossage dépoussiérage soigné.	1 couche MAGNAKYD PRIMER ou BIG BEN	
Plaques de plâtre cartonnées.	Brossage dépoussiérage soigné.	1 couche MAGNAPRIM ou MAGNAKYD PRIMER ou BIG BEN	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents.	Lessivage, ponçage si nécessaire.	1 couche MAGNAKYD PRIMER ou MAGNAPRIM ou BIG BEN	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents.	Grattage, Brossage, lessivage. Ponçage si besoin ou décapage si nécessaire.		

Précaution et recommandation

Il faut éliminer la cause du salpêtre si on veut éviter leur réapparition.

Sur support peint : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).

Pour le rebouchage et l'enduisage appliquer des enduits de la gamme POLYFILLA PRO, adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.

Les papiers peints seront préalablement décollés.

APPLICATION PRODUIT

MATERIEL D'APPLICATION	: Brosse ou rouleau (une grande variété de relief peut être obtenue suivant le type de rouleau utilisé).
DILUTION	: Prêt à l'emploi. Peut-être éventuellement dilué à l'eau 2 à 5% maximum.
MISE A LA TEINTE	: Système à teinter Trimétal.
BASES	: AW, s'utilise comme blanc.
NETTOYAGE DU MATERIEL	: Eau.
RENDEMENT : (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 1,4 à 2,4 m ² /l/couche.
TEMPS DE SECHAGE A :	
23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE	: Hors poussière : 2 heures. Sec : 4 à 5 heures. Recouvrable : 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	:	Famille I - Classe 7b2.
Aspect du feuillet sec	:	Satiné. 15 à 20 GU à 60°.
Extrait sec en poids	:	62 % ± 2
Extrait sec en volume	:	48 % ± 3
Densité du blanc à 20°C	:	1,40 ± 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	:	Copolymères acryliques.
Pigment (s)	:	Dioxyde de titane et charges minérales.
Solvant (s)	:	Eau.
COV Valeur limite EU	:	Pour ce produit (cat A/I) 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l.
Emission dans l'air intérieur *:	:	C

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

CONSERVATION

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL COATINGS. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage, etc. de film de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humides devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.



AKZO NOBEL COATINGS - Département TRIMETAL
Z.I. Les Bas Prés - B.P. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex
Tél. 03 44 64 92 56 - Fax 03 44 64 92 70
Internet : www.trimetal-peintures.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.