

**Fiche technique**

**Impression opacifiante pour ravalement**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Impression opacifiante pour ravalement à base de résine acrylique en phase solvant.  
Extérieur.

**USAGES ET PROPRIETES**

- Convient sur les fonds poreux, absorbants et peu friables.
- Convient pour tous les travaux de rénovation de façades réalisées avec nos peintures et revêtements semi-épais de classe D2, D3 ou d'imperméabilité de classe I1 à I4.
- S'intègre parfaitement dans les systèmes respirant pour façades.

**SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT**

*La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1) et NF P 84-404 1 et 2 (NF DTU 42.1) selon le système appliqué.*

*En travaux extérieurs, la température devra être comprise entre +5°C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.*

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION
Béton, ciment, mortier hydraulique brut	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné	1 couche de <b>LOBAPRIM CLASSIC</b>
Briques	Brossage, dépoussiérage soigné. Prévoir la révision des joints.	
Béton, ciment, enduit hydraulique peints en mauvais état	Grattage des parties non adhérentes. Brossage, dépoussiérage soigné ou lavage HP ou Décapage complet des anciennes peintures.	

**Ne convient pas comme impression sur pâte de verre, grès cérame, mortier de plâtre, RPE, système d'imperméabilité et ITE.**

**APPLICATION PRODUIT**

<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	: Brosse synthétique phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 12-18 mm ou polyamide méché 18 mm
<b>DILUTION</b>	: Prêt à l'emploi.
<b>TEINTE</b>	: Blanc.
<b>NETTOYAGE DU MATERIEL</b>	: White spirit.
<b>RENDEMENT</b> : (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 5-6 m <sup>2</sup> /l/couche. 250 g/m <sup>2</sup> /couche.
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>	: Sec : 2 heures.
<b>A 23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE</b>	Recouvrable : 16 heures.

**CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION**

AFNOR N F T 36.005	: Famille I - Classe 7b1
Aspect du feuil sec	: Mat.
Extrait sec en poids	: 67 % ± 2
Extrait sec en volume	: 44 % ± 3
Densité du blanc à 20°C	: 1,35 ± 0,05

**COMPOSITION**

Liant (s)	: Copolymères acryliques en phase solvant.
Pigment (s)	: Dioxyde de titane et charges minérales.
Solvant (s)	: Hydrocarbures aliphatiques.
Valeur limite en UE	: Pour ce produit (Cat. A/h) : 750 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l COV.

## CONSERVATION

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com), fournisseur AKZO NOBEL COATINGS. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



**AKZO NOBEL DECORATIVE Paints France S.A. - Département TRIMETAL**  
Z.I. Les Bas Prés - CS. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex  
Tél. 03 44 64 92 61 - Fax 03 44 64 92 70  
Internet : [www.trimetal-peintures.com](http://www.trimetal-peintures.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.