

Fiche technique

Hydrofuge incolore en phase aqueuse

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit incolore qui protège les murs en briques, pierres naturelles, béton etc. contre l'humidité, sans en modifier l'aspect. Extérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- Ralentit l'apparition des salissures et la formation de mousse et diminue l'influence du gel et du dégel sur les matériaux poreux.
- Applicable sur la plupart des supports, même ceux à forte alcalinité (PH élevé) ou légèrement humides.
- Recouvrable par la plupart des peintures en dispersion.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).

En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	FINITION
Béton, ciment, mortier hydraulique brut	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné ou lavage HP.	2 ou 3 couches de GLOBATEC HYDROFUGE à saturation
Briques, Pierres	Brossage, dépoussiérage soigné ou lavage HP ou hydro-sablage. Prévoir la révision des joints.	

Précaution et recommandation :

Présence d'éventuelles taches de graisse : Eliminer à l'aide du STELFLOOR DÉGRAISSANT (voir fiche technique de ce produit).

Présence de mousses, algues ou champignons : traiter à l'aide d'une solution anti-mousse (voir fiche technique du fabricant).

Il faut éliminer la cause des efflorescences si on veut éviter leur réapparition.

Le GLOBATEC HYDROFUGE s'applique uniquement sur des fonds bruts, propres et cohérents.

Ne pas appliquer le produit en plein soleil.

Bien mélanger le produit avant emploi.

Sur les pierres bleues ou pierres naturelles peuvent apparaître des taches foncées. Il est conseillé de faire un essai préalable.

Afin de favoriser la pénétration de l'hydrofuge, il est important d'**appliquer généreusement le produit de bas en haut et de bien travailler à saturation**. Eviter les coulures.

Protéger les parties à ne pas traiter (verre, carrelage, marbre, châssis, portes, fenêtres e. a. en PVC ou en aluminium...) contre d'éventuelles éclaboussures. Les éclaboussures seront immédiatement éliminées avec de l'eau et un chiffon.

Pour déterminer le rendement avec plus de précision, il est recommandé d'effectuer une surface d'essai.

Le GLOBATEC HYDROFUGE atteint une pénétration optimale dans le support après environ 2 heures. L'effet perlant est atteint après 48 heures de séchage.

Ne pas appliquer GLOBATEC HYDROFUGE sur des surfaces horizontales, ni sur des supports microfissurés ou fissurés.

MATERIEL D'APPLICATION	: brosse, rouleau polyamide méché 20 mm, pulvérisateur
DILUTION	: prêt à l'emploi, ne pas diluer.
NETTOYAGE DU MATERIEL	: eau.
RENDEMENT (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 2 m ² /l/couche
TEMPS DE SECHAGE A :	: Sec : 2 heures.
23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE	: Recouvrable : 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR NF T 36.005	: Famille I - Classe 7b2
Norme EN 1062-1	: E1V2W2A0
Norme N T34-722	: Classe D1
Aspect du feuil sec	: mat minéral (<2% valeur à 85°).
Extraits secs en poids	: 7 % ± 2
Extraits secs en volume	: 8 % ± 3
Densité à 20°C	: 1 ± 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	: silanes.
Pigment (s)	: -
Solvant (s)	: eau.
Valeur limite en UE	: Pour ce produit (Cat. A/h) : 35 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 3 g/l COV.

CONSERVATION

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL COATINGS. Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale