

**Fiche technique**

**Peinture tendue mate à haut pouvoir couvrant**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Peinture de décoration mate, à base de résines alkyde et acrylique en émulsion.  
Intérieur, murs et plafonds.

**USAGES ET PROPRIETES**

- Haut pouvoir garnissant.
- Bon tendu.
- Bon pouvoir opacifiant et grande blancheur.
- Mat absolu, masque les inégalités du support même en lumière rasante.
- Lessivable et lavable sans risque de lustrage.

**SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT**

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).  
En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Plâtre et dérivés	Brossage et dépoussiérage soigné.	1 couche <b>MAGNAKYD PRIMER</b> ou <b>MAGNAPRIM</b>	1 à 2 couches de <b>MAGNAKYD PRESTIGE MAT</b> selon état de finition recherchée
Béton, Mortiers hydrauliques	Égrenage, brossage, dépoussiérage soigné.	1 couche <b>MAGNAKYD PRIMER</b> ou <b>MAGNAPRIM</b>	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, ponçage si nécessaire.	1 couche <b>MAGNAKYD PRIMER</b> ou 1 couche de <b>MAGNAKYD PRESTIGE MAT</b>	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Lessivage et grattage, brossage ou ponçage, ou décapage si nécessaire.	1 couche <b>MAGNAKYD PRIMER.</b>	

**Précaution et recommandation**

Il faut éliminer la cause du salpêtre si on veut éviter leur réapparition.

**Sur support peint** : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).

**Pour le rebouchage et l'enduisage**, appliquer des enduits de la gamme POLYFILLA PRO tel que F110, F120, F210, E110 ou E200, adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.

**APPLICATION PRODUIT**

<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	: Brosse ou rouleau polyester tissé 8-12 mm.
<b>DILUTION</b>	: Prêt à l'emploi.
<b>MISE A LA TEINTE</b>	: Teintes réalisables avec le système de mise à la teinte TRIMETAL.
<b>BLANC / BASE</b>	: Blanc / base AW. L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche.
<b>NETTOYAGE DU MATERIEL</b>	: Eau, aussitôt après usage.
<b>RENDEMENT</b> (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 9 m <sup>2</sup> /l/couche.
<b>TEMPS DE SECHAGE A :</b>	: Sec : 6 heures.
<b>23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE</b>	Recouvrable : 12 heures.

## CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	:	Famille I - Classe 4a/7b2.
Aspect du feuil sec	:	Mat (<2 GU valeur à 85°).
Extraits secs en poids	:	59.5 % ± 2.
Extraits secs en volume	:	44 % ± 3.
Densité du blanc à 20°C	:	1,39.

## COMPOSITION

Liant (s)	:	Résines alkyde et acrylique en émulsion.
Pigment (s)	:	Dioxyde de titane.
Solvant (s)	:	Eau.
COV valeur limite en UE	:	Pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur *:	:	C

*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

## CONSERVATION

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com), fournisseur AKZO NOBEL COATINGS.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit inutilisé et des résidus de nettoyage. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

## LABEL ENVIRONNEMENTAL



[www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)

EU Ecolabel : Fr/007/013



**Akzo Nobel Decorative Paints France SA – Département TRIMETAL**

29 rue Jules Uhry – 60160 THIVERNY

Tél. 03 44 64 92 61 - Fax 03 44 64 92 70

Internet : [www.trimetal-peintures.com](http://www.trimetal-peintures.com)