

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Intérieur.

Impression isolante, opacifiante, sans odeur, à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

## USAGES ET PROPRIETES

- Convient comme couche de fond sur surfaces murales et plafonds intérieures
- Supprime le risque d'embus dans les couches de finition et augmente leur pouvoir couvrant.
- Diminue et égalise le degré d'absorption de surfaces légèrement poreuses comme les plafonnages et plaques de plâtre à épiderme cartonné.
- Couche de fond idéale pour le MAGNACRYL MAT, MAGNACRYL VELOURS, MAGNACRYL SATIN.
- Prêt à l'emploi et s'applique facilement au rouleau ou à la brosse.
- Ne laisse pas transparaître les taches de rouille (têtes de clous, vis, etc.) pendant la phase de séchage du film (anti flash-rusting).

## SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre +8 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION
Béton, mortiers hydrauliques.	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné.	1 couche de <b>MAGNAPRIM</b>
Plâtre et dérivés.	Brossage, dépoussiérage soigné.	1 couche de <b>MAGNAPRIM</b>
Plaques de plâtre cartonnées.	Dépoussiérage soigné. Vérification des joints.	dilué à 10-15%
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents.	Lessivage, ponçage si nécessaire.	1 couche de <b>MAGNAPRIM</b>
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents.	Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage si nécessaire. Décapage complet des anciennes peintures si besoin.	

### Précaution et recommandation :

Il faut éliminer la cause du salpêtre si on veut éviter leur réapparition.

Sur support peint : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).

Pour le rebouchage et l'enduisage, appliquer des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.

## APPLICATION PRODUIT

<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	: Brosse, rouleau polyester tissé 13 mm ou polyamide texturé 12 mm et pistolet pneumatique (buse 2.5) et Airless (pression 120 – 150 bars, buse de 0,019 à 0,021 pouces, angle 40° à 60°).
<b>DILUTION</b>	: <u>Fonds peints ou bloqués</u> : prêt à l'emploi. <u>Plafonnages ou plaques de plâtre cartonnée ou support légèrement poudreux</u> : dilution à 15 - 20% d'eau. Eventuellement jusqu'à 5% d'eau pour l'application pistolet pneumatique et 2% d'eau pour l'Airless.
<b>TEINTE</b>	: Blanc.
<b>NETTOYAGE DU MATERIEL</b>	: Eau, aussitôt après usage.
<b>RENDEMENT</b> (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 8 à 10 m <sup>2</sup> /l/couche
<b>TEMPS DE SECHAGE A :</b>	: Sec : 2 heures.
<b>23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE</b>	: Recouvrable : 15 heures.

## CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	: Famille I - Classe 7b2.
Aspect du feuil sec	: Mat.
Extrait sec en poids	: 51 % ± 2
Extrait sec en volume	: 39 % ± 3
Densité du blanc à 20°C	: 1,26 ± 0,05

## COMPOSITION

Liant (s)	:	Copolymères acryliques.
Pigment (s)	:	Dioxyde de titane.
Solvant (s)	:	Eau.
COV valeur limite en UE	:	Pour ce produit (Cat A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1g/l COV.
Emission dans l'air intérieur *:	:	A+

*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

## CONSERVATION

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

## HYGIENE ET SECURITE

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com), fournisseur AKZO NOBEL.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

## RECOMMANDATIONS ECOLABEL EUROPÉEN

- Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Optimiser l'estimation de la quantité de peinture nécessaire en utilisant la formule ci-dessous :

$$\frac{\text{surface à peindre (m}^2\text{)}}{\text{rendement (}\frac{\text{m}^2}{\text{L}}\text{)}} \times \text{nbre de couches} = \text{nbre de litres nécessaires}$$

- Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de la surface et de l'absorption du support et du mode d'application.
- Ramener les pots dans un de nos points de vente doté du service de reprise des déchets ou dans une déchèterie habilitée à recevoir les déchets de peintures (pour les particuliers).
- Lire attentivement les informations de sécurité disponibles sur l'emballage et consulter la section 8 de notre fiche de données de sécurité pour le choix des protections individuelles.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi, en minimisant la quantité d'eau utilisée.
- Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus de nettoyage et la peinture non utilisée dans l'évier, les toilettes, la poubelle ou les égouts. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte des résidus de nettoyage.
- Avant ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité dans un endroit bien ventilé.
- Après ouverture stocker dans les conditions énoncées ci-dessus, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.
- L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche.



**AKZO NOBEL DECORATIVE Paints France S.A. - Département TRIMETAL**  
Z.I. Les Bas Prés - CS. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex  
Tél. 0806.807.001

Internet : [www.trimetal-peintures.com](http://www.trimetal-peintures.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.