

Fiche technique

Peinture satinée de décoration

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture de décoration murale satinée pour murs et plafonds, à très faible teneur en solvant*, à base de résines acryliques en phase aqueuse.
Intérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- Sèche rapidement, ce qui réduit le temps d'immobilisation des locaux. Sans odeur, il est très adapté à la rénovation des lieux publics tels que : hôpitaux, maisons de retraite, écoles...
- Bon pouvoir opacifiant.
- Blancheur exceptionnelle qu'il conserve dans le temps.
- Particulièrement adapté pour les travaux de finition sur tissus de verre.
- Lavable : classe 2 selon la norme ISO 11998 et NF 13300 (après 7 jours de séchage).

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

*La préparation des fonds et l'application doivent être conformes aux normes en vigueur.
Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P 74-201-1et 2 (DTU 59.1).
En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.*

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné	1 couche de MAGNAPRIM	1 ou 2 couches de MAGNATEX SATIN SF
Plâtre, dérivés, et boiseries	Brossage dépoussiérage soigné	1 couche MAGNAKYD PRIMER	
Plaques de plâtre cartonnées	Brossage dépoussiérage soigné	1 couche MAGNAPRIM ou MAGNAKYD PRIMER	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, ponçage si nécessaire	1 couche MAGNAKYD PRIMER	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage si nécessaire.	1 couche MAGNAPRIM ou MAGNAKYD PRIMER	

Précaution et recommandation

Sur support peint : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).

Pour le rebouchage et l'enduisage : appliquer des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition de la gamme **POLYFILLA PRO** tel que **F110, F120, F210, E110** ou **E200**.

Il faut éliminer la cause du salpêtre si on veut éviter leur réapparition.

APPLICATION PRODUIT

MATERIEL D'APPLICATION	: Brosse, fibre polyester tissé 13 mm, pistolet.
DILUTION	: Prêt à l'emploi, peut être dilué à l'eau.
BASE	: Blanc.
NETTOYAGE DU MATERIEL	: Eau.
RENDEMENT (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 12-14 m ² /l/couche.
TEMPS DE SECHAGE :	: Sec : 1 heure 30.
A 23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE	Recouvrable : 6 heures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	:	Famille I - Classe 7b2.
Aspect du feuil sec	:	Satin (16% valeur à 60° / 50% valeur à 85°).
Extrait sec en poids	:	51% ± 2
Extrait sec en volume	:	35% ± 3
Densité du blanc à 20°C	:	1,33 ± 0,05
COV valeur limite en UE	:	Pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur *:	:	A+

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

COMPOSITION

Liant (s)	:	Résines copolymères acryliques.
Pigment (s)	:	Dioxyde de titane rutile.
Solvant (s)	:	Eau.

CONSERVATION

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL COATINGS. Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

**Trimetal**

AKZO NOBEL COATINGS - Département TRIMETAL
Z.I. Les Bas Prés - CS 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex
Tél. 03 44 64 92 61 - Fax 03 44 64 92 70
Internet : www.trimetal-peintures.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.