

**Fiche technique**

**Peinture laque acrylique pour boiseries et murs**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Peinture laque satinée de décoration et de protection, à base de résine acrylique en phase aqueuse. Intérieur et extérieur.

**USAGES ET PROPRIETES**

- Sèche rapidement en utilisant le **PERMACRYL MULTIPRIMER** en couche primaire, ce qui réduit le temps d'immobilisation des locaux.
- Très faible odeur, il est très adapté à la rénovation des lieux publics tels que : hôpitaux, maisons de retraite, écoles....
- Bon garnissant, bel arrondi et enrobage parfait des arêtes.
- Excellente tenue du satin à l'extérieur (UV, intempéries, chocs thermiques).
- Microporeux.
- Non jaunissant.

**SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT**

*La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).  
En travaux extérieurs, la température devra être comprise entre +5 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.  
En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre +8 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.*

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, enduit hydraulique bruts en intérieur.	Egrenage, brossage, époussetage. Si nécessaire, enduit de rattrapage de planimétrie ou de ratissage.	1 couche de <b>MAGNAPRIM</b>	2 couches de <b>PERMACRYL SATIN</b>
Enduits en plâtre coupé, plâtre lissé, ou dérivés en intérieur.	Brossage et dépoussiérage soigné.	1 couche de <b>MAGNAKYD PRIMER</b>	
PVC dur, polyester, bruts.	Nettoyage et dépoussiérage Dégraissage, rinçage. Ponçage.	1 couche de <b>PERMACRYL MULTIPRIMER</b>	
Acier galvanisé, zinc, aluminium en bon état.	Nettoyage et dépoussiérage Dégraissage, rinçage. Si nécessaire, dérochage et rinçage soigné.	1 couche de <b>POLYFILLA PRO P510 PRIMAIRE NON FERREUX</b>	
Bois et leurs dérivés bruts.	Ponçage. Brossage, époussetage.	1 couche de <b>PERMACRYL MULTIPRIMER</b>	1 ou 2 couches de <b>PERMACRYL SATIN</b>
Anciens fonds peints adhérents.	Lessivage, ponçage si nécessaire.		
Anciens fonds peints peu adhérents.	Grattage, Brossage ou lessivage. Décapage si nécessaire.	1 couche de <b>PERMACRYL MULTIPRIMER</b>	

**Précaution et recommandation :**

**Présence de micro-organismes, algues ou champignons :** traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon la fiche technique du fabricant.

**Sur les bois remis à nu par les intempéries :** appliquer une couche de **SILVANOL LM** (voir fiche technique de ce produit) en imprégnation.

**Sur les bois ayant des matières colorantes ou tanins :** il peut être nécessaire de mettre deux couches de **PERMACRYL MULTIPRIMER** ou de privilégier le **PERMALINE PRIMER NT** ou **BIG BEN**.

**En présence d'anciens vernis ou lasures même très usées :** faire impérativement un test de détrempe à l'alcool à brûler. En cas de détrempe ; le décapage est obligatoire.

**Sur PVC dur et polyester brut :** un essai d'adhérence du système **PERMACRYL** est obligatoire.

**Pour le rebouchage et l'enduisage :** appliquer des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition à l'intérieur uniquement.

Nous déconseillons l'application de teintes soutenues sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Selon le NF DTU 59.1, seules les teintes ayant un indice de luminance lumineuse Y ou LRV (Light Reflectance Value) supérieur à 35% sont admises.

**APPLICATION PRODUIT**

<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	:	Brosse synthétique phase aqueuse, rouleau laqueur polyester tissé 4 mm ou rouleau polyester tissé 6 mm, pistolet Airless ou pneumatique.
<b>DILUTION</b>	:	Prêt à l'emploi et peut être dilué à l'eau. Pistolet pneumatique : 20% d'eau.
<b>TEINTE</b>	:	Blanc.
<b>MISE A LA TEINTE</b>	:	Système à teinter TRIMETAL.
<b>BASES</b>	:	Blanc, AW, AM, AC.
<b>NETTOYAGE DU MATERIEL</b>	:	Eau.
<b>RENDEMENT</b> (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	:	10-12 m <sup>2</sup> /l/couche.
<b>TEMPS DE SECHAGE A :</b> <b>23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE</b>	:	Sec : 30 minutes. Recouvrable : 6 heures.

**CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION**

<b>AFNOR N F T 36.005</b>	:	Famille I - Classe 7b2.
<b>Aspect du feuil sec</b>	:	Satiné moyen (30 GU ± 5 valeur à 60° après 7 jours selon NF EN ISO 2813).
<b>Extrait sec en poids</b>	:	47 % ± 2
<b>Extrait sec en volume</b>	:	32 % ± 3
<b>Densité du blanc à 20°C</b>	:	1,25 ± 0,05

**COMPOSITION**

<b>Liant (s)</b>	:	Résine acrylique.
<b>Pigment (s)</b>	:	Dioxyde de titane
<b>Solvant</b>	:	Eau.
<b>COV valeur limite en UE</b>	:	Pour ce produit (Cat. A/d) :130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 90 g/l COV.
<b>Emission dans l'air intérieur *:</b>	:	A+

*\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

**CONSERVATION**

Sous abri, en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com), fournisseur AKZO NOBEL COATINGS. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.



**AKZO NOBEL DECORATIVE Paints France S.A. - Département TRIMETAL**  
Z.I. Les Bas Prés - CS. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex  
Tél. 03 44 64 92 61 - Fax 03 44 64 92 70  
Internet : [www.trimetal-peintures.com](http://www.trimetal-peintures.com)

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.