

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Solution aqueuse acide et détergente de dégraissage et de mordantage des sols en béton, ciment avant mise en peinture ou tout simplement pour rénover les surfaces telles que les carrelages.

Intérieur et extérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- Mordance le béton en éliminant la laitance peu cohérente des surfaces coulées grâce à son action chimique acide.
- Dégraisse les sols en béton imprégnés d'huile et de graisse tels que : les sols de garages, parkings, ateliers, salles de machines, magasins de stockage. Cette action est indispensable lorsque l'on veut peindre la surface mais aussi lorsque l'on veut tout simplement la nettoyer.
- Peut être utilisé pour éliminer les taches de rouille légères sur des pierres naturelles ou des carrelages peu poreux. Il agit également sur le salpêtre.
- Convient parfaitement pour préparer l'acier galvanisé avant peinture.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (DTU 59.1).

En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.

En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

Nettoyage de sols carrelés gras : Appliquer uniformément le **STELFLOOR DÉGRAISSANT** dilué en parties égales avec de l'eau (1/1). Laisser agir 15 minutes. Rincer à l'eau claire. Laisser sécher.

Elimination du salpêtre : Appliquer avec une brosse dure le **STELFLOOR DÉGRAISSANT** dilué en parties égales avec de l'eau (1/1). Laisser agir 30 minutes. Rincer à l'eau claire.

Mordantage de sols (Traitement de nouveaux sols avant de peindre) : Brosser énergiquement pour éliminer les parties non adhérentes. Humidifier légèrement le sol. Appliquer avec une brosse dure le **STELFLOOR DÉGRAISSANT** pur, de façon uniforme. Laisser agir environ 30 minutes et brosser soigneusement. Rincer à l'eau claire. Laisser très bien sécher avant de peindre.

Dégraissage de sols (Traitement de sols gras avant de peindre) : Sols très gras: éliminer mécaniquement la graisse et les salissures.

Appliquer avec une brosse dure le **STELFLOOR DÉGRAISSANT** pur, de façon uniforme. Laisser agir environ une heure. Les endroits les plus souillés seront brossés à plusieurs reprises. Rincer à l'eau claire.

Les sols très gras seront traités deux fois. Laisser très bien sécher avant de peindre.

Précaution et recommandation :

Le **STELFLOOR DÉGRAISSANT** contient de l'acide et est de ce fait corrosif. Il attaque le métal; éviter donc le contact avec l'armature du béton.

Les surfaces glacées et la laitance nécessitent leur élimination par voie chimique ou mécanique. La laitance brillante et peu poreuse est d'ailleurs une des causes principales de la mauvaise adhérence des peintures.

Sur les sols en béton et mortiers de ciment neufs égalisés à l'hélicoptère, prévoir une préparation mécanique.

APPLICATION DU PRODUIT

MATERIEL D'APPLICATION	:	brosse dure.
TEINTE	:	incolore.
NETTOYAGE DU MATERIEL	:	-
RENDEMENT	:	Mordançage 2 à 5 m ² /l/couche Dégraissage 2 à 5 m ² /l/couche. Nettoyage 8 à 12 m ² /l/couche.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Densité à 20°C	:	1,10 ± 0,05
----------------	---	-------------

COMPOSITION

Liant (s)	:	esters phosphoriques organiques et tensio-actifs.
-----------	---	---

CONSERVATION

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL COATINGS.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.



AKZO NOBEL COATINGS - Département TRIMETAL
Z.I. Les Bas Prés - CS. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex
Tél. 03 44 64 92 61 - Fax 03 44 64 92 70
Internet : www.trimetal-peintures.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.