



DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture de décoration murale mate, légèrement pochée, à base de résines mixte synthétique et alkyde en phase aqueuse pour travaux courants et élémentaires.
Intérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- Bon pouvoir garnissant et couvrant
- Temps ouvert optimisé : réduit les phénomènes de reprise
- Faible odeur à l'application comme au séchage
- Certifié « EXCELL zone verte ». Concerne l'industrie agro-alimentaire et tous les lieux de vie sensibles, et garantit l'absence de risque de pollution par les matériaux et revêtements.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1et 2 (NF DTU 59.1).

En travaux intérieurs, la température devra être comprise entre +8 °C et +35 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Béton, mortiers hydrauliques	Egrenage, brossage, dépoussiérage soigné	1 couche de ROLLPRIM ou MAGNAPRIM	1 ou 2 couches de ROLLKYD MAT
Plâtre et dérivés	Brossage dépoussiérage soigné	1 couche ROLLKYD PRIMER ou MAGNAKYD PRIMER	
Plaques de plâtre cartonnées	Brossage dépoussiérage soigné	1 couche ROLLPRIM ou ROLLKYD PRIMER ou MAGNAKYD PRIMER	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, ponçage si nécessaire	1 couche ROLLKYD PRIMER ou MAGNAKYD PRIMER ou ROLLKYD MAT	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage si nécessaire.	1 couche ROLLPRIM ou ROLLKYD PRIMER ou MAGNAPRIM ou MAGNAKYD PRIMER	

Précaution et recommandation :

Sur support peint : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).

Pour le rebouchage et l'enduisage, appliquer des enduits POLYFILLA PRO adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.

Ne pas appliquer sur les supports dont le pH est supérieur à 9.

Il faut éliminer la cause du salpêtre si on veut éviter leur réapparition.

APPLICATION PRODUIT

MATERIEL D'APPLICATION	: Rouleau polyester tissé 13 mm, Rouleau polyamide texturé 13 mm, brosse synthétique phase aqueuse, pistolet pneumatique et Airless.
DILUTION	: Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
MISE A LA TEINTE	: Système à teinter TRIMETAL.
BASES	: Blanc/AW.
NETTOYAGE DU MATERIEL	: Eau, aussitôt après usage.
RENDEMENT (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	: 10-12 m ² /l/couche
TEMPS DE SECHAGE :	: Sec :4 heures.
A 23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE	: Recouvrable : 12 heures.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	: Famille I - Classe 4a/7a2
Aspect du feuil sec	: Très mat (<3% valeur à 85°) selon NF EN ISO 2813.
Extrait sec en poids	: 64 % ± 2
Extrait sec en volume	: 49 % ± 3
Densité du blanc à 20°C	: 1,54 ± 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	: Résines mixtes synthétique et à base d'alkydes en émulsion.
Pigment (s)	: Dioxyde de titane rutile
Solvant (s)	: Eau.
COV valeur limite en UE	: Pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur *:	: A+

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .*

CONSERVATION

Sous abri, 2 ans en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL COATINGS. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.



AKZO NOBEL DECORATIVE Paints France S.A. - Département TRIMETAL
Z.I. Les Bas Prés - CS. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex
Tél. 03 44 64 92 61 - Fax 03 44 64 92 70
Internet : www.trimetal-peintures.com