



Productomschrijving

Dialcolor is een meerkleurige spuitbare, reukloze, watergedragen, decoratieve wandafwerking op basis van een acrylaat bindmiddel.

Eigenschappen

Sneldrogend
Geurarm
Vergeelt niet
Schrobbvastheid > klasse 1 volgens DIN EN 13300

Gebruik/toepassing

Dialcolor is geschikt als meerkleurige wandafwerking die in één bewerking aan te brengen is, mits de ondergrond egaal van kleur is.

Voor binnendecoratie van lokalen, kamers en kantoren, maar ook van ziekenhuizen, scholen, hotels, sporthallen e.d. Een zeer snelle ingebruikname van de ruimten is hiermee mogelijk door de lagedruk spuitapplicatie en snelle droging.

Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	8855
Dichtheid	:	1,2 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	39%
Glans	:	zijdeglans
Leverbaar in de kleuren	:	zie de Dialcolor kleurdocumentatie

Verwerking van het product

Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Lagedruk spuitapparatuur met uitwendige verstuiving

Type verdunning	:	water
Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	direct na gebruik met handwarm water
Nozzle druk/ opening	:	1,8 bar/2,5-3 mm

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Droog	:	ca. 2 uur
Overschilderbaar	:	ca. 15 uur

Theoretisch rendement

Bij dekkend spuiten 3-5 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.



Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

Opmerkingen:

Door verschillen in nozzle grootte, luchtdruk en de afstand tot het te spuiten object tijdens applicatie kan het eindresultaat afwijken van de in de waaier weergegeven structuur.
Dialcolor voor gebruik oproeren met de hand, nooit mechanisch.

Systeminformatie

Nieuw werk

Dialcolor wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.

Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag Dialprim aan te brengen.

De ondergrond dient egaal van kleur te zijn alvorens deze te behandelen met Dialcolor. Als grondlaag wordt geadviseerd Globatex Classic of Magnatex Mat SF toe te passen.

Ondeugdelijk of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Fixeren met Dialprim.

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen of borstelen.

Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken met Dialprim.

Plaatselijk bijwerken is nagenoeg niet mogelijk. Het is dan ook aan te raden bij beschadigingen over een afbakend deel reparaties uit te voeren en dit deel geheel over te spuiten.

Veiligheid/wetgeving

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	8855
Vlampunt volgens ISO 1516	:	> 100°C
VOS-EU-grenswaarde	:	cat. A/k < 100 g/l
Milieu	:	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl



TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

DIALCOLOR
Verspuitbare meerkleuren wandafwerking



Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaanbroken verpakking tenminste 6 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	15,5 liter

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071 - 7119940
Internet: www.trimetal.nl

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.