



Productomschrijving

Globacryl Murflex is een zeer elastische, haarscheuroverbruggende, vochtregulerende, watergedragen, zijdeglanzende en weinig vuilaanhangende muurcoating op basis van een acrylaatcopolymeer bindmiddel.

Eigenschappen

Sterk elastisch en scheuroverbruggende muurverf
Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw
Regenvast en hoge waterdampdoorlatendheid
Hoge weerstand tegen CO₂, weersinvloeden en veroudering

Gebruik/toepassing

Globacryl Murflex wordt buiten toegepast op steenachtige ondergronden. Doordat het product in dikke lagen kan worden aangebracht is het bij uitstek geschikt voor het afwerken van gevels die ongeschikt zijn voor afwerking met een standaard hoogvullend muurverfsysteem.

Technische eigenschappen

| | | |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden | : | wit |
| Volumepercentage vaste stof | : | 47% |
| Dichtheid | : | 1,4 kg/dm ³ |
| Glans | : | zijdeglans |
| Leverbaar in de kleuren | : | wit en in lichte tinten aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem |

Verwerking van het product

Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 80%.

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| Kwast en roller | | |
| Type verdunning | : | gebruiksklaar |
| Volumepercentage verdunning | : | n.v.t. |
| Reinigingsmiddel | : | water |

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

| | | |
|------------------|---|------------|
| Stofdroog | : | ca. 3 uur |
| Overschilderbaar | : | ca. 24 uur |



Theoretisch rendement

4-5 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

Opmerking:

Bij voorkeur Globacryl Murflex aanbrengen met een langharige wollen roller,
Globaprim Fix altijd zo aanbrengen dat er geen verzadigde (glanzende) plekken ontstaan.

Systeminformatie

Nieuw werk

Globacryl Murflex wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen.

Beschadigde voegen: herstellen met cementmortel en de barsten vullen.

Licht poreus, nieuw metselwerk of beton: de zuiging verminderen door een laag Globaprim Fix aan te brengen.

Ondeugdelijk of poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen en fixeren met Globaprim Fix.

De ondergrond afwerken met twee lagen onverdunde Globacryl Murflex à rato van 300 gr/m² per laag.

Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, zuiver en vetvrij te zijn. Loszittende delen of lagen verwijderen door middel van schrappen, afsteken, schuren of afbijten.

Kaalgekomen plaatsen voorstrijken met Globaprim Fix.

Na droging de bijgewerkte plaatsen behandelen met een laag Globacryl Murflex.

Vervolgens de ondergrond afwerken met twee lagen onverdunde Globacryl Murflex à rato van 300 gr/m² per laag.

Veiligheid/hygiëne

| | | |
|---------------------------------------------|---|-------------------|
| Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden | : | wit |
| Vlampunt volgens ISO 1516 | : | > 100°C |
| VOS-EU-grenswaarde | : | Cat. A/c < 40 g/l |

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl



TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

LOBACRYL MURFLEX
Elastische zijdeglanzende muurcoating



Houdbaarheid

| | | |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Houdbaarheid | : | In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren. |
| Verpakking | : | 10 liter |

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071 - 7119940
Internet: www.trimetal.nl