



## Productomschrijving

Permaline Snelgrond is een oxidatief sneldrogende, dekkende, grondlak op basis van een speciaal gemodificeerde alkydhars.

## Eigenschappen

Universeel toepasbaar  
Sneldrogend  
Ook bij lage temperaturen

## Gebruik/toepassing

Permaline Snelgrond is geschikt als grondverf op hout voor buiten, o.a. geveltimmerwerk. Daar waar een korte droogtijd noodzakelijk is, bijvoorbeeld op moeilijk bereikbare onderdelen kan Permaline Snelgrond worden ingezet. Voor regulier schilderwerk wordt Permaline Primer aanbevolen. Permaline Snelgrond past goed in een verfsysteem met een afwerking van Permaline DW Brillant.

Dit product is op basis van alkydhars. Alkydhars in oplosmiddelhoudende producten is gevoelig voor vergeling. In een lichte omgeving vindt dit verschijnsel minder snel plaats dan in een omgeving die weinig wordt blootgesteld aan daglicht.

## Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,59 kg/dm <sup>3</sup>
Volumepercentage vaste stof	:	50%
Glans	:	mat
Aanbevolen droge laagdikte	:	30 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem

## Verwerking van het product

### Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

### Kwast en roller

Volumepercentage verdunning	:	gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	:	terpentine



Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Stofdroog	: ca. 1 uur*
Kleefvrij	: ca. 2 uur*
Overschilderbaar	: ca. 3 uur*

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 5°C en 85% R.V.

Stofdroog	: ca. 1 uur*
Kleefvrij	: ca. 4.5 uur*
Overschilderbaar	: ca. 6.5 uur*

*\* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de laagdikte, weersomstandigheden en de toegepaste kleur.*

Theoretisch rendement  
11 m<sup>2</sup>/liter

Opmerking  
Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving.

## Systeminformatie

### Nieuw werk

Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden. Alvorens het product wordt aangebracht, dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. Het product kan aangebracht worden op een geschikte timmerindustrie grondlaag, volgens de in de K.V.T. aangegeven normen en richtlijnen. Op nieuw ongeschilderd hout of kaal gemaakte delen is voorbehandeling met twee lagen Permaline Snelgrond aan te bevelen. Daarover de afwerking van één of twee lagen aflak uit het Permaline assortiment.

### Onderhoud bestaand werk

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Kaal gekomen delen grondend met Permaline Snelgrond. Het houtvochtgehalte van de ondergrond mag niet boven de 18% zijn. Daarover de afwerking van één of twee lagen aflak uit het Permaline assortiment.

## Veiligheid/hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	: wit
Vlampunt volgens ISO 1516	: > 40°C
VOS-EU-grenswaarde	: cat. A/d < 300 g/l



TECHNISCHE  
PRODUCTINFORMATIE

## PERMALINE SNELGROND

Sneldrogende grondverf voor hout



De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.  
De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.  
Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)

### Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	1 liter en 2,5 liter

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)