



Productomschrijving

Silvatane Classic Brilliant is een hoogwaardige, hoogglanzende alkyd-urethaan vernis voor binnen en buiten.

Eigenschappen

Slijt-, stoot- en krasvaste vernis
Bestand tegen schoonmaakmiddelen, alcohol en water

Gebruik/toepassing

Silvatane Classic Brilliant wordt toegepast op deuren, ramen, lambrisering, plafonds en meubelen en is bestemd om houtwerk buiten te beschermen. Het is een vernis met een zeer hoge hardheid en hierdoor goed bestand tegen beschadiging.
Bij buitentoepassing altijd twee lagen Silvanol LM aanbrengen in een kleur die de oorspronkelijke kleur van het hout zo goed als mogelijk benaderd en vervolgens af te werken met Silvane Classic Brilliant.

Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	blank
Dichtheid	:	0,92 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	:	41%
Glans	:	hoogglans
Aanbevolen droge laagdikte	:	30 micrometer
Leverbaar in de kleur	:	blank

Verwerking van het product

Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85 %.

Kwast en roller	
Type verdunning	: terpentine
Volumepercentage verdunning	: gebruiksklaar
Reinigingsmiddel	: terpentine



Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Kleefvrij : ca. 4 uur

Overschilderbaar : ca. 8 uur

Theoretisch rendement

13,6 m²/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond

Opmerking:

Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan Arbo wetgeving.

Om een goede bescherming te verkrijgen is het nodig een minimaal aantal lagen aan te brengen, variërend van 2 lagen voor normaal binnenwerk tot 4 lagen voor bijvoorbeeld tafelbladen en vloeren.

Schuren tussen de lagen wordt ten eerste aanbevolen voor een strak en glad eindresultaat en een optimale hechting.

Zorg dat de laatste kwaststreken steeds in de richting van de houtnerf gaan en vermijd plaatselijk dikke overlappingsen.

Systeeminformatie

Nieuw werk

Droog schuren en afstoffen.

Tropische houtsoorten dienen te worden ontvet met een daarvoor geëigend middel.

Onderhoud bestaand werk

Afwassen met een verfreiniger.

Geheel matschuren (droog of waterproof schuurpapier).

Veiligheid/hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : blank

Vlampunt volgens ISO 1516 : > 40°C

VOS-EU-grenswaarde : cat. A/e < 400 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient zoveel mogelijk rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl



TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

SILVATANE CLASSIC BRILLANT

Hoogglanzende Blanke lak



Artikelgegevens

Houdbaarheid	: In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	: 0,25 liter, 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl