



## Productomschrijving

Softplast Plamuur is een reactief drogende, twee componenten thixotrope plamuur op basis van polyester/benzoylperoxide combinatie.

## Eigenschappen

twee componenten thixotrope plamuur op basis van polyester  
Sneldrogend

## Gebruik/Toepassing

Voor het plamuurwerk op staal, hout en polyester voor buiten.

## Technische Eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	grijs
Dichtheid stampasta	:	ca. 1,9 kg/dm
Dichtheid verharder	:	ca. 1,1 kg/dm <sup>3</sup>
Volumepercentage vaste stof	:	ca. 99%
Glans	:	mat
Leverbaar in de kleuren	:	grijs

## Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Plamuurmessen		
Mengwijze	:	wordt met plamuurmessen gemengd tot een homogene massa
Mengverhouding	:	in gewicht: 100/2 stampasta/verharder

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



Reinigingsmiddel : thinner  
Potlife : bij 20°C ca. 4 min. (2% verharder)

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.

Stofdroog : ca. 10 minuten  
Uitgehard : ca. 20-25 minuten  
Schuurbaar : ca. 30 minuten  
Overschilderbaar : ca. 30 minuten

**Opmerking:**

In verband met de beperkte potlife is het raadzaam niet meer van het product aan te maken dan er in deze tijd kan worden verwerkt.

### Systeminformatie

Bij toepassing op staal dient het oppervlak te zijn ontroest, bij voorkeur door middel van stralen tot een reinheidsgraad Sa 2½, volgens ISO 8501-1:1988.

Bij toepassing op hout dient het vochtgehalte van het hout overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden.

Het oppervlak dient te allen tijden schoon, droog en vetvrij te zijn.

### Veiligheid/Hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : grijs  
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 34°C

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)



## SOFTPLAST PLAMUUR 2-K plamuur

TECHNISCHE PRODUCTINFORMATIE



### Artikelgegevens

Houdbaarheid	:	In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	:	2 kg

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)