

MAISON EXTÉRIEUR

MAISON INTÉRIEUR

# Xyladecor

## Portes & Châssis



### 1. DESCRIPTION

Lasure transparente d'aspect satiné en phase solvantée à base de résines alkydes et pigments inaltérables, micronisés. Livrable dans des teintes bois.

#### Domaine d'application

Protège les menuiseries extérieures stables (châssis, portes, portes de garages,...) contre les intempéries:

- évite le grisaillement du bois
- empêche l'infiltration d'humidité

Egalement applicable sur des châssis à l'intérieur.

#### Teintes

Incolore, Pin, Chêne clair, Chêne naturel, Chêne foncé, Teck, Acajou, Noyer, Palissandre.

#### Conditionnement

0,75l et 2,5l

### 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

#### Bois non traité

Ponçage fin, dépoussiérage et dégraissage.

Appliquer 1 couche de **Xyladecor Primer Clear**.

Appliquer 2 couches de **Xyladecor Portes & Châssis**.

#### Bois lasuré en bon état

Ponçage, dépoussiérage et dégraissage.

Appliquer 1 à 2 couches de **Xyladecor Portes & Châssis**.

#### Bois lasuré en mauvais état ou bois peint

Éliminer toutes les anciennes couches de lasure ou de peinture jusqu'au bois nu, par ponçage ou par décapage.

Traiter comme un support en bois neuf.

### 3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Le produit se présente sous forme d'un léger gel dans l'emballage.

Le gel peut être mélangé jusqu'à viscosité normale.

Application à la brosse et au rouleau.

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel au white spirit.

#### Rendement

14 m<sup>2</sup>/l par couche.

#### Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors collant: 3 h.

Recouvrable : 20 h.

#### Densité

Ca. 0,93 kg/l.

#### Aspect

Satiné (hautement satiné).

### 4. SÉCURITÉ

#### Sécurité

Prévoir une ventilation suffisante pendant application et séchage.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**