

TUIN

Terrashoutbeits



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Licht filmvormend gekleurd houtbeschermingsmiddel op solventbasis op basis van alkydharsen. Speciaal geschikt voor terrassen in alle soorten van hardhout zoals teak, bangkirai, iroko, merbau, enz. Beschermt het hout tegen weersinvloeden, UV-stralen, voorkomt vergrijzing, is waterdampdoorlatend, waterafstotend en schilfert niet af.

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van houten terrassen.

Toepasbaar op harde (bangkirai, ipé,...) en zachte (ceder,...) houtsoorten.

Eigenschappen

- ✓ Verfraait en beschermt terrashout
- ✓ Bestand tegen weersinvloeden
- ✓ Vertraagt vergrijzing van het hout
- ✓ Beschermt tegen stagnerend regenwater
- ✓ Goed indringend vermogen
- ✓ De houtstructuur en de houttekening blijven zichtbaar



Aspect

Zijdeglans

Kleur

Bangkirai.

Verpakking

2,5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

De ondergrond moet zuiver en droog zijn.

Nieuw hout

Reinigen en naspoelen, schuren en stofvrij maken.

Gebeitst hout in goede staat

Stof en los vuil verwijderen. Reinigen met **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**.

Naspoelen en laten drogen. Schuren en stofvrij maken.

Onbehandeld verweerd hout

Stof en los vuil verwijderen. Reinigen met **Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout**. Naspoelen en laten drogen. Vervolgens ontgrijzen met **Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout**. Naspoelen en laten drogen. Schuren en stofvrij maken.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout

Alle loszittende lagen verwijderen tot op het kale hout en verder behandelen als onbehandeld, verweerd hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.

Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10 °C of boven 25°C, bij vochtig weer of in de volle zon.

Xyladecor Terrashoutbeitsmet een langharige borstel aanbrengen in 2 à 3 gelijkmatige lagen in de richting van de houtstructuur.

Intensief gebruikte oppervlakken jaarlijks opnieuw behandelen voor een optimaal resultaat.

Rendement

15 m²/liter/laag. Het rendement is mede afhankelijk van de absorptie van de houtsoort.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: stofdroog : 5 uur en overschilderbaar na minimum 18 uur.

2 tot 3 dagen wachten voor intensief gebruik.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met white spirit of Polyfilla Borstelreiniger te reinigen.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 juni 2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

AkzoNobel