

Yacht Vernis



HUIS BUITEN

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra waterbestendige bootvernis op solventbasis, beschikbaar zowel in zijdeglans als hoogglans.
2-in-1 systeem: grondlaag en afwerking in één.

Toepassingsgebied

Voor houten boten (boven de waterlijn), deuren, ramen, poorten, tuinmeubels, luiken,...
Ook toepasbaar op oude vernislagen in goede staat mits een goede voorbereiding.

Eigenschappen

Geeft een strak en glad resultaat. Duurzaam en krasvast.
Bestand tegen weersinvloeden, water- en UV bestendig.

Aspect

Zijdeglans en Hoogglans.

Kleuren

Kleurloos.

Verpakkingen

0.25l, 0.75l en 2.5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld hout

Ontvetten, schuren en ontstoffen

Aanbrengen van een eerste laag Xyladecor Yachtvernis.

Schuren en ontstoffen tussen de lagen.

Aanbrengen van minstens drie lagen Xyladecor Yachtvernis.

24 uur wachten tussen de lagen.

Indien de droogtijd tussen de lagen de 72 uur overschrijdt dient er lichtjes geschuurd en ontstof te worden alvorens een volgende laag aan te brengen.

Gevernist hout in goede staat

Bestaande vernislagen grondig schuren.
Aanbrengen van minstens drie lagen Xyladecor Yachtvernis.

Gevernist hout in slechte staat of geschilderd hout

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten.
Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Voor gebruik goed omroeren.
Het niet of onvoldoende omroeren van het product kan leiden tot glansverschillen (doffe vlekken).
Verwerking met borstel of rol. Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

12 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.:

Droog: 4 uur.

Overschilderbaar: 24 uur.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zoveel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met white spirit of Polyfilla Borstelreiniger te reinigen.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 9-10-2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.xyladecor.be