

## Prüfung von Zenit PU 60

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes vom 23.08.2015

**Auftraggeber :** Akzo Nobel Deco GmbH  
Herr Richard Ernicke  
Am Coloneum 2  
**50829 Köln**

**Auftrag :** Wie beständig ist eine  
>> **Zenit PU 60** <<  
Beschichtung gegenüber Desinfektionsmitteln, die in Kliniken und  
Arztpraxen zur Flächendesinfektion eingesetzt werden ?

**Prüfergebnis :** Bei den überprüften, anzusetzenden 8 Desinfektionsmitteln ergaben  
sich keine Blasen- oder Rissbildungen sowie Haftungsverluste auf den  
mit wasserverdünnter Isolierfarbe grundierten Gipskartonplatten,  
weder im frischen Zustand noch nach Trocknung der belasteten  
Flächen.

Die Prüfung erfolgte nach DIN EN ISO 2812-3 von 2012.

Köln, den 23. August 2015

