

# COROBRIILL SATIN

Peinture laque microporeuse pour boiseries extérieures  
à base de résines alkydes  
Aspect satiné tendu



Extérieur

## DÉFINITION :

- Peinture laque microporeuse pour boiseries extérieures neuves ou anciennes à base de résines alkydes. Aspect satinée tendu.

## PROPRIÉTÉS :

- Aspect satine tendu.
- Film lisse et solide.
- Lessivable facile à nettoyer.
- Grande facilité d'application, très belles propriétés décoratives.
- Excellente résistance aux intempéries et aux salissures.
- Imperméable aux eaux de ruissellement, régulatrice d'humidité.
- Film microporeux, protection renforcée du film de peinture contre le développement des micro-organismes de surface.

## MISE EN ŒUVRE :

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau laqueur polyester tissé 4mm.
- **Application :** COROBRIILL SATIN s'applique normalement en 2 couches de finition avec ou sans sous-couche selon l'état des supports.
- **Rendement :** Sur support lisse et non absorbant : 10 à 12m<sup>2</sup>/litre/couche.
- **Recouvrable :** Recouvrable : 24h minimum.
- **Nettoyage du matériel :** White-spirit.
- **Teinte :** Existe en Blanc et bases AW, AM, AC pour réalisation des teintes à l'aide du système à teinter CORONA.  
**Nous déconseillons l'application de teintes soutenues sur des surfaces pouvant être exposées au soleil. Selon la NF DTU 59.1, seules les teintes ayant un indice de luminance lumineuse Y ou LVR (Light Reflectance Value) supérieur à 35% sont admises. Une exception pourra être faite pour les petites surfaces (Exemples : allèges trumeaux...).**

## PRÉCAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- L'aspect satiné du produit sera obtenu après séchage de 2 semaines minimum dans les conditions normales de température et d'humidité.
- Ne pas appliquer par des températures inférieures à + 8°C et humidité relative de l'air inférieure à 65%. Ne pas appliquer sur des bois dont l'humidité est supérieur à 17%. S'assurer de la compatibilité avec les anciennes peintures dans le cadre des travaux d'entretien et avec les produits de traitement fongicide/insecticide des bois dans le cadre des travaux neufs.
- Refermer soigneusement les emballages entamés pour une meilleure conservation.
- Conserver en emballage d'origine, non entamé. Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs (<35°C).

## FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- **Classification :** AFNOR NF T 36-005 : Famille I, Classe 4a.
- **Présentation :** Peinture fluide. Satiné, lisse et tendu (brillant 20 – 35 GU sous 60°).
- **Densité à 20°C :** 1,28 +/- 0.05 (Blanc).
- **Extrait sec en poids :** Extraits secs (blanc) : En poids : 63 +/- 2% - En volume : 46 +/- 2%.
- **Séchage :** A 23 °C et 50% d'humidité relative : Sec : après 5h minimum et Recouvrable: après 24h minimum.  
La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur les temps de séchage et de durcissement complet du film.
- **COV :** COV (Directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE de ce produit (cat. A/d) : 300g/l (2010) ; Ce produit contient au maximum 300g/l de COV.

# COROBRILL SATIN

## DESCRIPTIF :

- COROBRILL SATIN s'applique normalement en 2 couches de finition avec ou sans sous-couche selon l'état des supports :

Supports	Impression	Finition
Boiseries neuves	1 couche de COROBRILL PRIMER	2 couches de COROBRILL SATIN
Supports peints en bon état	-	2 couches de COROBRILL SATIN

## Mise en œuvre :

- Travaux préparatoires à réaliser selon le DTU 59/1.
- Bois neufs : poncer, dépoussiérer. Appliquer l'impression COROBRILL PRIMER.
- Anciennes peintures adhérentes : gratter pour éliminer les parties mal adhérentes, dépolir, dépoussiérer et appliquer l'impression COROBRILL PRIMER si nécessaire.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ:

- Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat

*Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur AKZO NOBEL)*

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.*

**AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE SA** - Département CORONA Bâtiment – 29 Rue Jules Uhry 60160 Thiverny  
Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : [site Corona http://www.coronabtiment.net](http://www.coronabtiment.net)