



Productomschrijving

Oplosmiddelhoudende, zijdeglanzende buitenlak.

Toepassing

Geschikt voor hout en aanverwanten, non-ferro metalen, ferro metalen en diverse kunststoffen. Voor deuren, kozijnen en gevelbetimmeringen. Voor gebruik buiten.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen zonder borstelstrepen. Egaal eindresultaat. Vochtregulerend. Maximale bescherming: tot 8 jaar. Beschermt uitstekend tegen neerslag en UV-stralen. Dankzij innoverende UV-filters behoudt de verffilm langer zijn kleur en glans, waardoor de lakfilm ook langer intact blijft.

Aspect

Zijdeglans

De uiteindelijke glansgraad wordt pas 3 weken na het aanbrengen bekomen.

Kleuren

10 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie).

Verpakkingen

0,75l, 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed roeren (tot op de bodem). Verwerken met een borstel of rol geschikt voor een oplosmiddelhoudende lak. Niet verwerken beneden 5 °C of boven 30 °C, in volle zon of bij regenachtig weer. Product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.

Rendement

14 m²/l per laag

Droogtijd bij 20 °C

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 18 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout en aanverwanten, ferro metaal, non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé, ...) en harde kunststoffen (PVC, ...).

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Hout en aanverwanten*

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met synthetische thinner. Uitgezonderd houtsoorten met antioxidantia (bv. Padoek- en Iroko hout) dienen ontvet te worden met brandalcohol. Vervolgens het hout licht opschuren (korrel P240-280) en ontstoffen. Kaal en ontvet hout dient binnen een tijdspanne van 8u een eerste laag verf te krijgen. Eén grondlaag Sikkens Grondlak / Primer Buitenlak aanbrengen. Laat de primer voldoende lang drogen (18u) alvorens een eindlaag aan te brengen. Na volledige droging, licht schuren (korrel P240-280) en ontstoffen.

Opmerking voor hout met wateroplosbare inhoudstoffen (afzelia, merbau, ...): 2 lagen Sikkens Grondlak / Primer Buitenlak aanbrengen in plaats van één om doorbloeding te voorkomen.

- *Non-ferro metaal (aluminium, zink, koper, galvanisé)*

Oxidatie verwijderen met een harde borstel, schuur spons of schuurpapier. Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Polyfilla Ontvetter of met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Licht opschuren (korrel P240-280) en ontstoffen. Een voor de ondergrond geschikte primer aanbrengen.

- *Ferro metaal (ijzer, staal)*

Eventueel aanwezig roest verwijderen (schuren, metaalborstel). Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met Polyfilla Ontvetter. Licht opschuren (korrel P240-280) en ontstoffen. Een voor de ondergrond geschikte primer aanbrengen.

- *Harde kunststoffen (PVC, ...)*

Ontvetten met Polyfilla Ontvetter of met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Licht opschuren (korrel P240-280) en ontstoffen. Een voor de ondergrond geschikte primer aanbrengen.

Vorbereiding bij renovatie

- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna ontvetten met Polyfilla Ontvetter, schuren en ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Mat schuren en ontstoffen.
- Vochtig hout (merkbaar door afbladderen, blazen): het probleem van de infiltratie oplossen en het hout laten drogen vooraleer te herschilderen.
- Geoxideerde oppervlakken grondig afborstelen met een harde borstel of schuren met een schuurspons of schuurpapier en ontstoffen.
- Roest: alle beschadigde verflagen, of lagen die roest kunnen verbergen, verwijderen. Ontvetten met Polyfilla Ontvetter.
- Buiten: Vergrijzing door UV-stralen volledig weg schuren tot op het gezonde hout, eerst grof dan fijn.
- Buiten: Houtrot: aangetast hout behandelen met Xyladecor Combi BP. De slechte delen vervangen door nieuw hout of herstellen. Spleten en gaten opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Zeker een primer aanbrengen op kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Afwerken met 2 lagen Sikkens Buitenlak Zijdeglans.

Licht opschuren tussen deze 2 lagen (korrel P240-280).

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 300 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 3-11-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.sikkens-particulier.be